

## COMPLEX-MONTAGNA LÄRCHENÖL

### Holzöl Teaköl Aussenöl Mit NANO UV-SCHUTZ

**PRODUKTART:** Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen Rohstoffen.

Complex-Lärchenöl wird nach jahrhundertealten Rezepturen hergestellt und bietet dem Holz durch seine hervorragende Tiefenimprägnierung einen ausgezeichneten Schutz vor extremen Klimaeinflüssen. Im Gegensatz zu schichtbildenden Anstrichen setzt sich das Lärchenöl wie eine natürlich schützende Baumrinde in den Holzkapillaren fest, und ergibt eine stark wasserabweisende, wetter- und UV-beständige Oberfläche, die sehr langsam abbaut sowie Quellen, Schwinden- und Rissbildung weitgehendst verhindert. Durch den hochwertigen UV-Absorber wird ein Vergrauen der Holzoberfläche weitgehendst verhindert bzw. stark verzögert.

**ANWENDUNGSGEBIETE:** Zum Schutz und zur Veredelung von einheimischen, sowie exotischen Hölzern bei Neu- und Renovierungsanstrichen (Fassadenverkleidung, Fenster, Fensterläden, Türen, Gartenhäuser, Fachwerk, Gartenmöbel, Balkone, Zäune usw.).

Complex-Lärchenöl ist frei von bioziden Wirkstoffen; wird eine solche Behandlung gewünscht, empfehlen wir eine Vorbehandlung mit HU 109 Imprägniergrund.

**VERARBEITUNG:** Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren, Auftragsmenge ca. 60 – 80 g/m<sup>2</sup>, je nach Saugfähigkeit des Holzes. Der Untergrund muss staub-, fettfrei und frei von losen Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein. Holzfeuchte nicht über 18 %.

**Montagna-Lärchenöl FINISH: Zur optimalen Oberflächenvergütung (letzter Auftrag!)**

**AUFTRAGSART:** Complex-Lärchenöl kann gespritzt, gestrichen, getaucht, gewischt oder mit Walze aufgetragen werden. Complex-Lärchenöl 2x auftragen, Trockenzeit zwischen den Anstrichen mind. 6 Stunden.

**Anzahl der Anstriche 2 / Keine Grundierung.**

**TECHNISCHE DATEN:** Spez.-Gewicht: ca. 0,84 g/cm<sup>3</sup>, Viskosität: dünnflüssig, Geruch: angenehm mild  
Flammpunkt: 62 °C

**Mindesteinbringmenge:** unverdünnt 60 – 80 g/m<sup>2</sup> je Anstrich – 1 l reicht für ca. 10 – 14 m<sup>2</sup>  
je nach Saugfähigkeit des Holzes;

**Verdünnung:** unverdünnt anwenden – **reinigen der Werkzeuge** mit Complex KHV/ISO oder Terpentinersatz;

**Lieferform:** 1 l; 5 l; 25 l; 30 l; Blechemballage; 200-l-Fass; 1000-l-Container;

**Transport:** kein Gefahrgut;

**Trocknung:** staubtrocken: ca. 40 min. griffest: ca. 90 min.  
stapelbar: ca. 3 Std. überstreichbar: ca. 6 Std.  
durchgetrocknet: ca. 24 Std.

**Lagerung:** Lagerfähigkeit: mind. 1 Jahr bei Normaltemperatur im ungeöffneten Originalgebilde;

**VBF:** entfällt.

**EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt:** Dieses Produktes (Kat A/f) 700 g/l (2007), 700 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält max. 250 g/l VOC.

HU-Complex Montagna Lärchenöl ist auf der Basis von Pflanzenölen, Balsamharzen, natürlichen Kräuterfirnissen und ätherischen Ölen (Tiroler Alpenkräuter) aufgebaut. Als Lösemittel wird ein ISOPAR FLUID von außerordentlich hohem Reinheitsgrad (Verwendung in der Pharmazeutik-Salbenherstellung, Haushaltsinsektizide usw.) eingesetzt.

Im Hinblick auf zukünftige Generationen und einer intakten Umwelt, müssen wir mit der Erde partnerschaftlich und rücksichtsvoll zusammenarbeiten. Complex Montagna Lärchenöl soll ein Beitrag dazu sein!

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.